

FIȘĂ TEHNICĂ

ADEZIV POLIURETANIC PENTRU ZIDĂRIE



Adezivul poliuretanic pentru zidărie Blue Square este un adeziv din spumă poliuretanică mono-component, gata de utilizare, pentru lipirea blocurilor de construcție în pereții interiori neportați.

Caracteristici: lucru mai rapid în comparație cu utilizarea mortarului; pistolul cu spumă este singurul instrument necesar; mediu de lucru fără praf; lipire puternică în doar 30 de minute, utilizare în toate anotimpurile.

Aplicații: lipirea blocurilor de construcție în pereții interiori neportați.

Ambalaj: Cartuș de 750 ml. Culoare: galben.

Date tehnice:

Timpul de formare a pieluței (EN 17333-3)	5-10 min.
Timp de uscare (+23°C)	< 24h
Timp de uscare (+5/-5°C)	< 72 h
Rezistența la temperatură a adezivului întărit	-50°C până la +90°C
Clasa de foc a adezivului întărit (DIN 4102-1)	B3

Termen de garanție și depozitare: 12 luni în ambalajul original; depozitare în spații reci și uscate la temperaturi de +5°C până la +30°C. A nu se expune la temperaturi peste +50°C, nu a se ține lângă surse de căldură sau în lumina directă a soarelui. Depozitați și transportați în poziție verticală.

Aplicare: Temperatura aerului în timpul utilizării: -5°C până la +30°C, cele mai bune rezultate la +20°C. Temperatura cutiei în timpul aplicării: +5°C până la +25°C, cele mai bune rezultate la +20°C. Spuma trebuie încălzită cu apă sau aer (max. +30°C) înainte de a începe lucrul la temperaturi scăzute.

Pregătirea suprafeței: Îndepărtați praful, particulele libere și grăsimea de pe suprafețe. Umeziți substratul uscat pentru a asigura rezultate mai bune.

Mod de aplicare: Agitați energic recipientul de cel puțin 20 de ori. Țineți recipientul de spumă în poziție verticală, întoarceți pistolul spre recipient ținând mânerul pistolului cu o mână și întoarceți recipientul cu cealaltă mână. Asigurați-vă că pistolul nu este îndreptat către alte persoane când îl întoarceți. Cutia nu trebuie înșurubată pe pistol cu supapa inversată sau prin rotirea pistolului pe cutie. Întoarceți recipientul cu susul în jos și începeți să aplicați. Ieșirea adezivului din spumă poate fi reglată prin declanșatorul pistolului.

Lipirea blocurilor de construcție: Primul rând de blocuri trebuie să fie bine nivelat cu mortar. Adezivul trebuie aplicat atât pe suprafețe verticale, cât și pe orizontale. Adezivul din spumă va forma un strat subțire de lipici. Apăsați suprafețele de piatră împreună imediat după ce adezivul s-a răspândit.

Curățare: Folosiți Foam Cleaner pentru a curăța uneltele și suprafețele de spumă neîntărită. De asemenea, mâinile și hainele pot fi curățate de spumă neîntărită cu șervețele de curățare. Îndepărtați mecanic spuma întărită după înmuiere.

Limitări:

- Adezivul nu aderă la suprafețele de teflon, polietilenă și silicon.
- Adezivul întărit este sensibil la lumina UV și lumina directă a soarelui și, prin urmare, trebuie acoperită cu material opac adecvat.

Măsuri de protecție:

Canistra sub presiune. Utilizați numai în zone bine ventilate. Nu fumați în timpul aplicării! Folosiți echipament de protecție atunci când este necesar. A nu se lăsa la îndemana copiilor. Consultați eticheta și fișa cu date de securitate (SDS) pentru mai multe informații.